

鞍山市 2023 年食品包装用塑料膜袋产品质量 监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于鞍山市塑料膜袋（非复合膜袋、复合膜袋）产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、鞍山市内县级及以上市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括非复合膜袋；复合膜袋。本细则内容包括产品种类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验应注意的问题、异议处理。

2 产品种类、术语和定义

2.1 产品种类

按产品执行标准分两大类：非复合膜袋、复合膜袋。

2.2 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3 塑料膜、袋产品生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 10003-2008 《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》

QB/T 1871-1993 《双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)
复合膜、袋》

GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》

GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制

品》

GB 31604.2-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》

GB 31604.7-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》

GB 31604.8-2021《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》

GB 9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》

GB/T 1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定 第3部分 薄膜和薄片的试验条件》

GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度测定》

QB/T 1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数及抽样数量

5.2.1 在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。（生产保质期不超过十二个月）。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样方法及数量

表 1 抽样方法及数量

序号	产品品种	抽样数量(已包括备用样品)	备注
1	非复合膜袋	(卷膜) 3 卷, 将每卷膜外层除去至少 2m, 每卷膜各抽取 2.5m^2 , 其中 2 份为检样, 1 份为备样。	需确认材质类型 (LDPE、HDPE、共混等)。
		(袋类) 从 3 箱中抽取, 每箱中抽取 20 个 (袋规格应不小于 $15\text{ cm} \times 15\text{ cm}$), 其中 40 个为检样, 20 个为备样。	
		保鲜膜类产品: 每批次产品抽取样品 3 卷, 其中 2 卷作为检样, 1 卷作为备样。	
2	复合膜袋	(卷膜) 3 卷, 将每卷膜外层除去至少 2 米, 每卷膜各抽取 $2.5\text{m}^2 \times 2$, 平均分为 2 份, 其中 1 份为检样, 1 份为备样。	需确认普通级、半蒸煮级。
		(袋类) 从 3 箱中抽取, 每箱中抽取 $30\text{ 个} \times 2$ (袋规格应不小于 $15\text{ cm} \times 15\text{ cm}$), 平均分为 2 份, 其中 $30\text{ 个} \times 3$ 为检样, $30\text{ 个} \times 3$ 为备样。	

随机抽样工具选择扑克牌或骰子, 随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每家被抽查企业抽取样品原则上不超过两个批次。

5.3 样品处置

5.3.1 封样

抽取的样品应包装好, 将封样单展开粘贴于已包装样品的封口处, 由抽样人员和被抽查企业有关人员在封样单上签名。为防拆封, 可使用多张封样单。

5.3.2 样品保存

样品必须保存在室温的环境下, 不得使薄膜挤压变形或损伤。

5.3.3 运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的塑料食品工具产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检测、判定所需的技术参数（如材质）等产品信息，需要被抽检企业提供，要在抽样现场获取并记录，并经企业确认据此信息对抽查产品检测、判定，企业对信息准确性负责。

5.5 抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门 6 个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6 检验要求

6.1 检验项目

6.1.1 非复合膜、袋

表 2 非复合膜、袋项目

序号	检验项目	检验依据	检测方法
1	拉伸强度	GB/T 10003-2008	GB/T 1040.3-2006
2	断裂标称应变	GB/T 10003-2008	GB/T 1040.3-2006
3	热收缩率	GB/T 10003-2008	GB/T 10003-2008
4	雾度	GB/T 10003-2008	GB/T 2410-2008
5	感官	GB 4806.7-2016	GB 4806.7-2016
6	总迁移量	GB 4806.7-2016	GB 31604.8-2021
7	高锰酸钾消耗量	GB 4806.7-2016	GB 31604.2-2016
8	重金属	GB 4806.7-2016	GB 31604.9-2016
9	脱色试验	GB 4806.7-2016	GB 31604.7-2016
注 1：脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。			
注 2：由于总迁移量中植物油食品模拟物的方法标准未更新实施，在本次监督抽查中不考核总迁移量以食物模拟物的检验项目。			
注 3：产品执行 GB/T 10003-2008 时检验项目选择 1~9 项。			

6.1.2 复合膜、袋

表 3 复合膜、袋项目

序号	检验项目	检验依据	检测方法
1	拉断力	QB/T 1871-1993	GB/T 1040.3-2006
2	断裂伸长率	QB/T 1871-1993	GB/T 1040.3-2006
3	直角撕破力	QB/T 1871-1993	QB/T 1130-1991
4	耐热性	QB/T 1871-1993	QB/T 1871-1993
5	耐油度	QB/T 1871-1993	QB/T 1871-1993
6	拉断力	GB/T 10004-2008	GB/T 1040.3-2006

7	断裂标称应变	GB/T 10004-2008	GB/T 1040.3-2006
8	直角撕裂力	GB/T 10004-2008	QB/T 1130-1991
9	感官指标/感官要求	GB 9683-1988 GB 4806.7-2016	GB 9683-1988 GB 4806.7-2016
10	蒸发残渣/总迁移量	GB 9683-1988 GB 4806.7-2016	GB 31604.8-2021
11	高锰酸钾消耗量	GB 9683-1988 GB 4806.7-2016	GB 31604.2-2016
12	重金属	GB 9683-1988 GB 4806.7-2016	GB 31604.9-2016
注 1：“感官指标”和“蒸发残渣”项目的说明：若产品卫生指标执行 GB 9683-1988 时，检验项目为感官指标和蒸发残渣，若不执行 GB 9683-1988 时，检验项目为感官要求和总迁移量。 注 2：产品执行 QB/T 1871-1993 时检验项目选择 1~5、9~12 项。 注 3：产品执行 GB/T 10004-2008 时检验项目选择 6~12 项。			

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

9 异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查实施细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

批准：

审核：

编制：